

HEY'DI HOBB'IT

Gjør-det-selv-betong.



Beskrivelse - bruksområder

Hey'di Hobb'it! er en hurtigbindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute. Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekordetaljer. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C.

Forarbeid - Underlag

Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmaterialer i forskalingen. For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l.

Utblanding

Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum: 1 del vann til 5 deler pulver. Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse.

Bruksmåte

Hey'di Hobb'it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter. Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet. Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterk sol.

EGENSKAPER

Hobbybetong

Betonggrå

Etterbehandling

Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot søl, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey'di Top impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)

Avforskaling eller avforming kan skje etter 1 døgn.

Forbruk

2,1 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse.
10 kilo Hey'di Hobb'it! gir ca. 4,5 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

Pakning

5 kg pose og 10 kg spann.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI HOBBI'T

Gjør-det-selv-betong.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Farge:	Betonggrå
Vanntilsetning:	1,4 l/10 kg
Materialforbruk:	2,1 kg/l
Største kornstrørrelse:	3 mm
Brukstid:	30 min
Trykkfasthet, 28 døgn:	ca. 50 MPa
Bøystrekkfasthet, 28 døgn:	ca. 7 MPa

PRODUKTKODER:

Varenummer:

5 kg: 1513

10 kg: 1512

GTIN nummer:

5 kg: 7054150015134

10 kg: 7054150015127

NOBB nummer:

5 kg: 60133176

10 kg: 51531544

PR-nummer:

Revisjonsdato: 03.10.23

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.